

# ○コスモコートの抗菌性評価

平成17年9月作成

株式会社 熊防メタル  
熊本市長嶺西1-4-15  
技術課 八代

試験方法：JIS Z 2801(フィルム密着法)による。

試験結果：

サンプル	材質	試験菌種	抗菌活性値
アルマイト(普通皮膜)	A5052	黄色ぶどう球菌	5.0
コスモコートゴールド	A5052	黄色ぶどう球菌	5.0
コスモコートブラウン	A5052	黄色ぶどう球菌	5.0
コスモコートブラック	A5052	黄色ぶどう球菌	5.0
アルマイト(普通皮膜)	A5052	大腸菌	5.6
コスモコートゴールド	A5052	大腸菌	6.2
コスモコートブラウン	A5052	大腸菌	6.2
コスモコートブラック	A5052	大腸菌	4.4

日本紡績検査協会にて評価。

※抗菌性能基準は抗菌活性値で2.0以上あること。